

X-725

Adesivo de contato



PROPRIEDADES GERAIS

Composição	Base elastômero sintético
Cor	Âmbar
Solventes	Hidrocarbonetos e cetônicos
Densidade	0,85 a 0,9 g/cm ³
Viscosidade Brookfield	1300 a 1700 cP
Teor de sólidos	18 a 20%
Tempo em aberto	8 a 10 minutos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **Adesivo X-725** é um adesivo de contato, com resistência ao calor 100°C e a baixas temperaturas -30°C, com elevado poder de adesividade.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Possui excelente resistência ao envelhecimento e esforços contínuos.

É muito utilizado em colagem de espuma, carpete, laminados plásticos, materiais vinílicos, tapeçaria em geral, papelão, metais em borracha e outros substratos.

Utilizado na indústria automotiva para colagem de porta pacote e peças técnicas com substratos fenólicos.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de qualquer resíduo de pó, graxa e umidade.

O **Adesivo X-725** pode ser aplicação por spray ou pincel em ambas as superfícies. Rendimento aproximado sistema spray: 200 a 500 mL/m².

Aplique o produto no substrato e espere de 6 a 8 minutos a secagem do adesivo.

Efetue a união dos substratos mantendo-os sobre pressão.

Instruções específicas de aplicação poderão ser solicitadas ao Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

O **Adesivo X-725** é fornecido na embalagem:

- Lata de 18 L

Armazenar na embalagem original, fechada, em ambiente seco, protegida da luz do sol, em temperatura de 15 a 35° C, o **Adesivo X-725** tem validade de 8 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem).

OBSERVAÇÕES

Contêm solventes voláteis e inflamáveis, portanto recomenda-se usar em locais ventilados. Utilize EPI para vapores orgânicos.

NOTA

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Os dados técnicos contidos neste documento estão baseados em nosso conhecimento e experiência presente e não podemos ser responsabilizados por quaisquer erros, imprecisões, omissões ou falhas editoriais que resultam de mudanças tecnológicas ou de investigação entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto é adquirido. Antes da utilização do produto, o usuário deve realizar todos os testes necessários a fim de garantir que o produto é adequado para aplicação a que se destina. Além disso, todos os usuários devem contatar o vendedor ou o fabricante do produto para obter informações técnicas adicionais sobre o seu uso e manuseio, caso julguem que a informação na sua posse precisa ser esclarecida ou complementada de alguma forma, seja para uso normal ou uma aplicação específica do nosso produto. A ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda. mantém um Departamento Técnico, destinado a orientar os usuários, na correta aplicação dos seus produtos de linha. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo e não é exaustiva. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existentes.